



microtubes de 1,5 ml à bouchon à vis avec une base de bouchon avec joint torique

microtubes de 1,5 ml à bouchon à vis de l'ADN, de Dnase Et Rnase free apirogène CE PP
bouchon à vis avec joint cf. 3.000 pcs



Codes produits :

Référence 64 879 6261

Galerie de produits :

Description du produit :

Les Tubes Fabriqués en Polypropylène médicale PP) résistant à des températures de -90°C à +121°C, avec un haut niveau de transparence. Pour satisfaire même les exigences les plus élevées dans de nombreuses applications biotechnologiques. Les tubes sont Dnase Et Rnase free apirogène. Disponible avec fond conique, avec la base des surfaces de coupe pour stérile et non stérile. Les Versions 1.5 ml et 2.0 ml sont diplômés et avec une bande de l'écriture. Équipé d'un bouchon à vis en polyéthylène, de l'imagerie médicale disponible dans la version sans le joint en caoutchouc synthétique, thermoplastiques (O-ring). Autoclavable et centrifugabili au R. C. F maximum de 25 000 x g (16.400 R. P. M.). Appareil de Latex.

caractéristiques du produit :

VTT - CAP: avec o-ring



MTB - CONFORMITÉ: CE-IVD
VTT - TYPE: vis de fermeture
MTB - CAPACITÉ: 1.5ml
MTB - FERMETURE: vis
VTT - CAP FORABILE: -
MTB - INSÉRÉ CAP: vous
VTT DE LA RÉGION OPTIQUE: -
MTB - FORME: standard
MTB - FONDS: conique
MTB - AUTONOME: vous
VTT - MATÉRIEL: PP
VTT TAILLE: vous
MTB - OPACITÉ: transparent
VTT - ZONE INSCRIPTIBLE: vous
MTB - ÉTIQUETTE: absent
MTB - RCF MAX: 25.000
MTB - PLAGE DE TEMPÉRATURE: -90°C a +121°C
MTB - TR / MIN: 16.400
MTB - TEMPÉRATURE MAX: +121°C
MTB - TEMPÉRATURE MINIMALE: -90°C
MTB - CYTOTOXICITÉ: nd
VTT DE LA PURETÉ: latex free
VTT DE LA PURETÉ: DNase / RNase / pyrogen FREE
MTB - AUTOCLAVABLE: vous
VTT - LA STÉRILITÉ: pas de
VTT - TAILLE: Ø10x47mm
VTT - CARACTÉRISTIQUES: microtubes autonome bouchon à vis 1,5 ml avec bouchon joint torique inséré
MTB - ADAPTÉ POUR: la centrifugation
MTB - ADAPTÉ POUR: la préparation de l'échantillon
MTB - ADAPTÉ POUR: de stockage
MTB - ADAPTÉ POUR: la biologie moléculaire
MTB - RÉSISTANT: la congélation à -20°C
MTB - RÉSISTANT: la congélation à -80°C